612.44509X00

JT12 F

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants:

FLACONNECHE et al

Serial No.:

Filed:

December 13, 2004

For:

Controlled Permeability Multilayer Structure

Art Unit:

Examiner:

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner For Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450 December 13, 2004

Sir:

In the matter of the above-identified application, Applicant hereby claims priority under 35 USC §119 and 37 CFR §§1.55 of:

FR 02/07247 filed 13 June 2002

The priority document was transmitted to the US/RO by the International Bureau in accordance with the PCT/SB/304 issued 24 September 2003 in the international application.

Applicant respectfully requests acknowledgment of the claim for priority under §119 and receipt of the priority document by the Office.

Respectfully submitted,

ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP


Alan E.∕Schiavelli

Registration No. 32,087

AES:pjj (703) 312-6600 BEST AVAILABLE COPY







BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

> 9 .1 JUIN 2003 Fait à Paris, le -

> > Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

> > > **Martine PLANCHE**

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT

NATIONAL DE IELLE SIEGE

26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23

www.hnpi.fr





Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

	Odeanid & PINIOI			ir lisiblement a l'encre noire 08 540 2 W / 010801
REMISE DES BÉGES JUIN 2002 LIEU 75 INPI PARIS			NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE	
N° D'ENREGISTREMENT 0207247 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INFI			INSTITUT FRAN DEPARTEMENT 1 & 4 Avenue de	
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÈS PAR L'INPI	I 3 JUIN S	2022		ALMAISON CEDEX FRANCE
Vos références po (facultatif) JPN/M			:S	8
Confirmation d'ui	n dépôt par télécopie	N° attribué par	l'INPI à la télécopie	
NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des	4 cases suivantes	
Demande de b	revet	X		
Demande de c	ertificat d'utilité			
Demande divis	ionnaire			
	Demande de brevet initiale	N°		Date LILL
ou demar	ade de certificat d'utilité initiale	N°		Date
	d'une demande de en Demande de brevet initiale	□ N°		Date
<u> </u>	VVENTION (200 caractères ou	espaces maximum)		
STRUCTUR	E MULTICOUCHE A PER	RMEABILITE CON	NTROLEE	
·				
M DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisation	on ,	No
OU REQUÊTE	DU BÉNÉFICE DE	Date		N°
LA DATE DE I	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation	on	Ио
DEMANDE AI	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	on	
		Date 1		N°
				z la case et utilisez l'imprimé «Suite»
	l (Cochez l'une des 2 cases)	agrant of the nation of the late	norale [Personne physique
Nom ou dénomination sociale		INSTITUT FRAM	NCAIS DU PETROLE	
Prénoms				
Forme juridique		Organisme Professionnel		
N° SIREN				
Code APE-NAF				
Domicile	Rue	1 & 4, Avenue o	le Bois Préau	
ou siège	Code postal et ville	[912181512] RI	JEIL MALMAISON C	EDEX
Siege	Pays	FRANCE		
Nationalité		Française		
N° de téléphone (facultatif)		01 47.52.62.72	N° de télécor	pie (facultatif) 01 47.52.70.03
Adresse électronique (facultatif)				1
		S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		



BREVET D'INVE ON CERTIFICAT D'UTILITÉ





	Réservé à l'INPI				
REMISE DES PIÈCES	N 2002				
LEU 75 INFI P.					
	0207247				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'				100000 / V/ © 048 80	
		JPN/MB / 02/005	9		
Vos références po (facultatif)	iur ce dossier .				
	San Shake Well and are in	r with the th	TO PARKING WAR		
6 MANDATAIRE	(s'il y a lieu)		<u> </u>		
Nom					
Prénom	.:444				
Cabinet ou Soc	ciete				
N 9da nauvoir	permanent et/ou				
de lien contrac					
				Ì	
	Rue				
Adresse	Code postal et ville				
<u>.</u>	Pays				
N° de télépho	ne (facultatif)				
N° de télécop	ie (facultatif)				
	onique <i>(facultatif</i>)				
INVENTEUR	(S)	Les inventeurs	ont nécessairement des p	ersonnes physiques	
	urs et les inventeurs	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l			
sont les mêm	es personnes	X Non: Dans	ce cas remplir le formula	ire de Désignation d'inventeur(s)	
RAPPORT D	E RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)			
	Établissement immédiat				
	ou établissement différé				
		Uniquement pou	r les personnes physiques e	ffectuant elles-mêmes leur propre dépôt	
	relonné de la redevance	Oui			
1	(en deux versements)	Non			
			ur les nersannes nhysiaus	es	
	RÉDUCTION DU TAUX		Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)		
DES REDEVANCES		Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la			
		décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG			
		arcision a aumis		-	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,					
indiquez le nombre de pages jointes				MOA DE LA PRÉFERTIDE	
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR				VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
OU DU MANDATAIRE					
(Nom et qualité du signataire)				C. TRAN	
h- 1b	(was			- 3	
Alfred ELM	ALEH				
Chef du Dé	enartement Brevets				

Jean Coadson

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.

Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente invention concerne une structure multicouche dont une couche au moins est composée d'un mélange de matériau polymère et d'une, ou plusieurs, charge(s) minérale(s) spécifiquement choisie(s) pour améliorer l'étanchéité aux hydrocarbures du matériau polymère en piégeant, par adsorption sur les charges, à l'intérieur de la matière polymère les hydrocarbures qui passent par perméabilité dans le polymère.

L'invention s'applique notamment à toutes les structures de stockage ou de transport d'hydrocarbures, en particulier les réservoirs de carburant, essence ou gazole, et les conduites des véhicules automobiles.

Le stockage, et le transport, des hydrocarbures posent des problèmes liés à la perméabilité des polymères thermoplastiques utilisés pour la fabrication des structures de stockage et de transport. Dans le cas particulier des réservoirs à essence des véhicules automobiles, la quantité de vapeur d'hydrocarbures émise vers l'extérieur à cause de la perméabilité des parois de réservoir, est soumise à des normes, déjà rigoureuses, et qui vont devenir encore plus sévères. Les normes actuelles les plus sévères sont les normes américaines (CARB et EPA) qui préconisent une émission de 0,5 g/25 heures par véhicule, sachant que chaque constructeur attribue alors 25% à 35% de ces 0,5 g à la perméabilité du réservoir à carburant, soit 100 à 200 mg/25 heures. De plus, la nouvelle norme ZEV (Zéro Emission Vehicle) va ramener le niveau d'émission d'hydrocarbures du véhicule à 0,35 g/25 heures avec une contribution pratiquement nulle (c'est à dire environ 45 à

55 mg/25 heures) du système carburant, et surtout une garantie du niveau d'émission extrêmement faible pendant toute la durée de vie du véhicule.

On connaît les documents suivants qui décrivent des réservoirs en polymère:

- US-5928745 qui décrit un réservoir à essence en polymère bicouche dont la deuxième couche contient une phase dispersée de cyclodextrine ou/et de substituants.

- EP-1108598 et EP-1108599 qui décrivent des réservoirs multicouches dont au moins une couche est constituée d'un matériau nanocomposite.

Ainsi, la présente invention concerne une structure multicouche à perméabilité contrôlée aux hydrocarbures comportant au moins une couche interne en polymère et au moins une couche externe comportant un mélange de matériau polymère et de charges. Les charges sont minérales et choisies pour adsorber et piéger une quantité d'hydrocarbures émise à travers ladite couche interne de façon à réduire la perméabilité de la structure.

10

Les charges minérales adsorbantes peuvent être choisies parmi le groupe suivant: zéolithe, charbon actif, nanotubes de carbone et leurs mélanges.

Le polymère des couches interne et externe peut être choisi parmi: les polyoléfines (PE, PP), les polyamides, les polymères fluorés, les alliages de polymères (PE-PA), les élastomères.

Le matériau polymère de la couche interne peut comporter des charges réductrices 20 de perméabilité du type micrométriques, par exemple du talc, des particules métalliques, ou de type nanométriques, par exemple des argiles.

Une autre couche peut être intercalée entre la couche interne et la couche externe.

Au moins une face peut être traitée, par exemple par fluoration, pour réduire la perméabilité.

La structure peut être mise en œuvre par extrusion, ou injection, ou soufflage, ou rotomoulage, ou compression.

L'invention peut être appliquée à la fabrication de réservoir pour automobile.

L'invention peut aussi être appliquée à la fabrication de conduite de carburant pour automobile.

La présente invention concerne une structure multicouche comportant en combinaison au moins deux couches: une couche de perméabilité réduite grâce à une fonction de piégeage par adsorption sur des charges spécifiques de tout ou partie des hydrocarbures émis à travers cette monocouche, et une couche dont la fonction directe est d'être de perméabilité réduite.

La présente invention se fonde donc sur la combinaison de deux fonctions pour la diminution de l'émission d'hydrocarbures à travers la structure. La première fonction est l'utilisation de matériau barrière d'étanchéité, par exemple EVOH, PBT dont la perméabilité peut être réduite par l'incorporation de charges. La deuxième fonction, disposée en aval par rapport au sens d'émission des hydrocarbures à travers la structure, est fondée sur le piégeage par adsorption des hydrocarbures sur des charges minérales, par exemple, des zéolithes, des charbons actifs, des nanotubes de carbone. Ces charges connues pour leur capacité d'adsorption, sont déjà utilisées à l'état pur dans des canisters, mais nullement utilisées en combinaison avec une matrice polymère pour obtenir les avantages de la présente invention. Selon l'invention, la quantité de charge à incorporer dans le polymère est calculée à partir de la connaissance de la perméabilité du polymère seul et de la quantité d'hydrocarbures potentiellement émise au cours de la vie du véhicule à travers le polymère à travers la ou les couches barrières situées en amont.

20

Les matériaux polymères utilisés doivent être compatibles avec les méthodes de mise en œuvre utilisées pour la fabrication du type de structures envisagées (réservoirs de stockage d'hydrocarbures, ou conduites) et peuvent donc être des polyoléfines (polyéthylène, polypropylène), des polyamides (11, 12, 6, 6-6, 6-10,...), des polymères fluorés (PVDF,..), des polymères thermoplastiques, des élastomères, ou des résines thermodurcissables.

Afin d'améliorer la performance de la composition, et ainsi diminuer la quantité de charge adsorbante à incorporer, on peut ajouter des charges de particules micrométriques ou nanométriques de façon à réduire la perméabilité du polymère, ou encore en ajoutant un traitement de surface de la monocouche selon l'invention (fluoration des polyoléfines par exemple).

L'invention sera mieux comprise et ses avantages apparaîtront plus clairement à la lecture des exemples ci-après décrits et illustrée par les figures annexées parmi lesquelles:

- la figure 1 illustre une des structures de l'art antérieur;
- la figure 2 schématise le principe de l'invention;

15

20

- la figure 3 illustre une des variantes de la présente invention.

Selon la figure 1, une structure selon l'art antérieur est constituée d'une première couche de polymère 1, par exemple du PEHD, d'une couche en polymère barrière d'étanchéité 2 en EVOH ou PA, puis d'une couche polymère externe 3 en PEHD comprenant plus ou moins de PEHD recyclé. La flèche 4 symbolise le sens d'émission des hydrocarbures, c'est-à-dire que la couche 1 est interne et au contact avec les hydrocarbures et la couche 3 est externe. Ce type de structure permet d'utiliser un polymère très

imperméable en couche intermédiaire 2 sous forme d'une feuille très fine ce qui en limite le coût.

La figure 2 illustre le principe de l'invention dans laquelle une couche externe 5 comportant une matrice en polymère dans laquelle des charges minérales sont dispersées. Les charges minérales choisies ont pour fonction d'adsorber les molécules d'hydrocarbures qui peuvent traverser la matrice polymère. La charge n'a pas d'effet important sur la valeur de la perméabilité de la matrice, mais joue le rôle de piège de molécules d'hydrocarbures pour éviter leur traversée complète de la paroi pour se dissiper dans l'atmosphère.

Selon l'invention la couche 5 recouvre au moins une couche 6 interne de faible perméabilité, par exemple du PEHD. Cette couche interne peut être fluorée, ou traitée de façon équivalente pour limiter la perméabilité. Dans la réalisation de la figure 2, une autre couche de polymère très faiblement perméable 7 est intercalée entre la couche interne 6 et la couche externe 5. Cette couche généralement de faible épaisseur est en EVOH, ou PA. La présente structure présente les avantages de combiner:

- une couche interne 6 dont la fonction principale est la tenue mécanique de l'ensemble, tout en ayant une certaine perméabilité;

15

-une couche externe 5 qui piège par adsorption les hydrocarbures qui sont émis à travers la couche interne.

-pour compléter le contrôle de perméabilité de la couche interne, une couche 20 barrière 7 peut être intercalée, et/ou un traitement de type fluoration peut être fait.

La figure 3 est une variante de l'invention dans laquelle la couche interne 8 est à perméabilité réduite par l'adjonction de particules micro ou nano métriques. En variante, la

couche externe 9 est également à base d'une matrice polymère à perméabilité réduite par l'incorporation de particules micro ou nano métriques.

Un réservoir à essence de véhicule automobile en polymère est fabriqué dans la plupart des cas par extrusion-soufflage et la quantité de matière utilisée est d'environ 6 kg dans le cas du polyéthylène.

Dans le cas de structures multicouches, les émissions d'hydrocarbures mesurées par test SHED selon les normes en vigueur peuvent être estimées inférieures à 150 mg/25h et comprises entre 50 et100 mg/25 heures selon le type de carburant utilisé.

Des mesures d'absorption de carburants sur des mélanges polyéthylène + charges adsorbantes selon l'invention, ont permis d'obtenir des taux de captation de la charge de l'ordre de 15% à 25% ce qui correspond donc à une adsorption de 150 mg à 250 mg/g de charge.

10

15

20

L'adjonction de charges micrométriques ou nanométriques dans la couche interne permet d'obtenir une réduction de perméabilité d'un facteur 2 à 10 au maximum.

En considérant des valeurs moyennes d'émissions d'hydrocarbures d'un réservoir (soit environ 50 et 100 mg/25 h) et un facteur de 4 de réduction de perméabilité par des charges micrométriques ou nanométriques, on calcule l'émission de cette structure pour une durée de 10 ans: environ 50 à 100 g en 10 ans.

En prenant en compte un taux de captation d'environ 15% pour des charges adsorbantes incluses dans la couche externe, il faut, pour piéger l'ensemble des vapeurs émises au cours de la vie de 10 ans du véhicule, incorporer de 150 g à 300 g de charges adsorbantes ce qui correspond à des taux massiques de charges inférieurs à 10% pour un tel réservoir constitué avec la structure illustrée par la figure 3.

Ce calcul n'est pas optimisé et si une des données change (type de polymère, diminution de l'émission, amélioration de la captation,...) les taux de charges adsorbantes peuvent être fortement diminués.

Il est donc clair que ces taux massiques ne posent aucun problème industriel dans la fabrication des réservoirs en polymère. Ainsi, l'invention, et ses variantes, présente un avantage certain pour la réduction et le contrôle des émissions d'hydrocarbures d'une structure en contenant.

REVENDICATIONS

- 1. Structure multicouche à perméabilité contrôlée aux hydrocarbures comportant au moins une couche interne (6, 8) en polymère et au moins une couche externe (5, 9) comportant un mélange de matériau polymère et de charges, caractérisée en ce que lesdites charges sont minérales et choisies pour adsorber et piéger une quantité d'hydrocarbures émise à travers ladite couche interne de façon à réduire la perméabilité de ladite structure.
 - 2. Structure selon la revendication 1, dans laquelle lesdites charges minérales adsorbantes sont choisies parmi le groupe suivant: zéolithe, charbon actif, nanotubes de carbone et leurs mélanges.
 - 3. Structure selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le polymère des couches interne et externe est choisi parmi: les polyoléfines (PE, PP), les polyamides, les polymères fluorés, les alliages de polymères (PE-PA), les élastomères.
 - 4. Structure selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le matériau polymère de la couche interne comporte des charges réductrices de perméabilité

20

15

du type micrométriques, par exemple du talc, des particules métalliques, ou de type nanométriques, par exemple des argiles.


5. Structure selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle une autre couche (7) est intercalée entre la couche interne et la couche externe.


5

10


15

- Structure selon la revendication 1, dans laquelle au moins une face est traitée,
 par exemple par fluoration, pour réduire la perméabilité.
- 7. Structure selon l'une des revendications précédentes, mise en œuvre par extrusion, ou injection, ou soufflage, ou rotomoulage, ou compression.
 - 8. Application de la structure selon l'une des revendications 1 à 7 à la fabrication de réservoir pour automobile.
 - Application de la structure selon l'une des revendications 1 à 7 à la fabrication de conduite de carburant pour automobile.











CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pêtersbourg

75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 85 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.../2...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprime est à remulir ligiblement à l'encre noire

03 113 8 W / 270601

		Cet imprime est a rempiir iisiotement a t encre none
	`	JPN/MB / 02/0059
	REMENT NATIONAL	620724
TITRE DE L'INVI	ENTION (200 caractères ou esp	aces maximum)
STRUCTURE	MULTICOUCHE A PERM	IEABILITE CONTROLEE
LE(S) DEMAND	EUR(S):	
INSTITUT FR	ANCAIS DU PETROLE	
DESIGNE(NT)	EN TANT QU'INVENTEUR((S):
Nom Nom		FLACONNECHE
Prénoms		Bruno
Adresse	Rue	8 rue Curie
	Code postal et ville	[9 5 8 3 0] CORMEILLES EN VEXIN
Société d'ap	partenance (facultatif)	
Nom		VINCIGUERRA
Prénoms		Emmanuel
Adresse	Rue	81 bis, rue Garches
	Code postal et ville	[912101010] NANTERRE
Société d'a	opartenance (facultatif)	
Nom .		KLOPFFER
Prénoms		Marie-Hélène
Adresse	Rue	8 rue Christian Dewet
	Code postal et ville	[7 [5]0]1]2] PARIS
Société d'a	ppartenance (facultatif)	
S'il y a plus	s de trois inventeurs, utilisez p	olusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.
DU (DES) OU DU MA	iiGNATURE(S) DEMANDEUR(S) INDATAIRE ualité du signataire)	
Alfred ELMA	LEH partement Brevets	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



BREVET D'INVEN CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

olir liciblement à l'encre noire

Téléphone : 33 (1) 53 (14 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	08 113 S W / 270691	
Vos références	pour ce dossier (facultatif)	JPN/MB / 02/0059		
	REMENT NATIONAL	010741		
TITRE DE L'INV	ENTION (200 caractères ou es	pacos maximum)		
STRUCTURE	MULTICOUCHE A PERM	MEABILITE CONTROLEE		
LE(S) DEMAND	EUR(S):			
INSTITUT FR	ANCAIS DU PETROLE			
	•			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	EN TANT QU'INVENTEUR			
Nom Nom		GONZALEZ		
Prénoms	_	Serge 24 rue Carnot		
Adresse	Rue			
	Code postal et ville	[6,9,1,5,0] DECINES		
Société d'ap	partenance (facultatif)			
2 Nom				
Prénoms				
Adresse	Rue			
1	Code postal et ville			
Société d'a	opartenance (facultatif)			
[E] Nom				
Prénoms			<u> </u>	
Adresse	Rue			
	Code postal et ville			
Société d'a	ppartenance (facultatif)			
S'il y a plus	de trois inventeurs, utilisez p	ulusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du r	iombre de pages.	
DATE ET S	GIGNATURE(S) DEMANDEUR(S)			
OU DU MANDATAIRE				
(Nom et q	ualité du signataire)			
Polp	Coas			
Alfred (FLMA Chef du Dép	LEH partement Brevets			

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
/	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.